

# SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

För ytor behandlade hos BASECO med Saicos Premium Hardwax-Oil 3305 matt.

**Följ denna instruktion och den hårdvaxolja ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta!**

## ALLMÄNT

Trägolv som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö ska från början skötas på ett korrekt sätt. Efter en tid behöver ytorna även periodiskt underhållas och renoveras. Vi rekommenderar att man regelbundet ser över trägolvytorna och från det bestämmer om och var ett behov finns. Frekvensen av städning och golvvård som ska utföras är beroende av aktuellt slitage. Skador ska omgående lagas och svåra fläckar ska omgående avlägsnas. Se till att städredskap är av bra kvalitet och är hela och rena.

## Några tips och råd

I entrén ska en bra entrématta installeras för att samlas upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt. Under stolar med länkhjul ska man placera golvskydd. Förse stols- och möbelben med filtassar och lägg inte ut några mattor förrän tidigast inom 30 dagar. Uppkomst av nyansskillnader i träråvaran där matta och andra täckande föremål är placerade kontra öppen yta ska ses som normalt.

Nyslipade – och nya trägolv är som mest känsliga under det första året. Skydda därför trägolven från UV-påverkan extra noggrant under denna tid. Se till att då och då lyfta bort mattor så trägolvet kan ventileras. Även viktigt att trägolvet under mattor får omvårdnad med korrekta golvvårdsmedel. Placera inte plastade, eller gummerade, mattunderlägg under mattor. Tejpa aldrig direkt mot trägolvet och ställ inga föremål av metall eller keramik direkt på trägolvet.

Använd endast fuktade städmetoder, man ska aldrig använda mycket vatten på trägolv. Det ska vara torrt inom 1 minut. Vattnet man städar och späder Saicos produkter med ska vara kallt.

Åtgärda alltid omgående uppkomna partiella skador och svåra fläckar ska omgående avlägsnas! Kraftigt nedslitna trägolvytor ska omgående renoveras!

Viktigt att säkerställa att inomhusklimatet är korrekt, Temp: 18–22, relativ luftfuktighet (RF) 30–60 % i kombination med god ventilation. Redan vid små avvikelser påverkas trägolvet och ytan negativt.



**BASECO**

## REGELBUNDEN RENGÖRING

Trägolvytor behandlade med Saicos Premium Hardwax-Oil 3305 matt är enkla att städa. Lös smuts dammsugs eller torkmoppas bort regelbundet.

### Fukttorkning

Fukttorkning görs enkelt med Ecoline Wash Care 8101Eco (koncentrat).

Dosering ca. 5 ml per 2,5 liter kallt vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1 minut.

### Större ytor

Maskinstädning med kombinationsmaskin. Dosera direkt i tanken med Saicos Ecoline Wash Care 8101Eco (koncentrat):

- Vattentank 45 L – dosering 90 ml (0,9 dl) – ytkapacitet ca 1 800 m<sup>2</sup>
- Vattentank 70 L – dosering 140 ml (1,4 dl) – ytkapacitet ca 2 800 m<sup>2</sup>
- Vattentank 100 L – dosering 200 ml (2,0 dl) – ytkapacitet ca 4 200 m<sup>2</sup>

Ställ alltid in maskinen för lågt ställt flöde av vatten/rengöringsvätska. Alla trägolv kräver aktsamhet avseende kvarvarande fukt vid rengöring/städning, oavsett om den sker manuellt eller maskinellt. Vid behov använd skumdämpare av silikonfri typ.

Kontrollera även att aktuellt trägol/träslag i sig tål tyngden av vald kombiskurmaskin.

### Fläckborttagning

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Ecoline Magic Cleaner Spray 8126Eco (brukslösning).

- Spraya direkt på fläcken och låt verka några minuter.
- Fukta en vit eller röd skurnylon med kallt vatten och gnugga försiktigt på fläcken.
- Fukta en rengöringsduk med kallt vatten och bearbeta tills allt upplöst smuts är avlägsnat.
- Låt torka och använd Ecoline Wax Care 8119Eco (brukslösning) eller Ecoline Wax Care 8129Eco Spray (brukslösning) på området enligt Periodiskt underhåll.



**BASECO**

### PUNKTRENOVERING – SKADOR/REPOR

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande:

- Slipa bort skador/repor i träets fiberriktning med sandpapper korn 80–120. Avsluta alltid med det finare pappret. Slipdamm ska hanteras som brandfarligt då det kan finnas risk för självantändning
- Återbehandla den slipade ytan med Baseco oljegrund i rätt nyans, eller Premium Hardwax-Oil 3305 matt.
- Baseco oljegrund: Applicera ett tunt lager med vit skurnylon eller Saicos appliceringsduk.
- Avlägsna bort eventuellt överskott.
- Förbrukningsmaterial och textilier som varit kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall – kan finnas risk för självantändning.
- Låt torka mellan 8–12 timmar.
- Applicera sedan Premium Hardwax-Oil 3305 matt med Saicos Oil/Wax-Roller, Universal roller, Saicos Penselborste, Saicos Pensel eller alternativt vit rondell beroende på omfattningen av skadan.
- Låt torka minst 12 timmar före ytan försiktigt tas i bruk.
- Förbrukningsmaterial och textilier som varit kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall då det kan finnas risk för självantändning.



*Baseco Oljegrund köper du direkt från oss på Baseco. Övriga produkter hittar du hos välsorterad yrkesbutik.*

## PERIODISKT UNDERHÅLL

Minst en gång per år och vid behov beroende på slitage eller vid kraftigt smutsad yta, ska den hårdvaxoljade ytan maskinellt underhållas. Periodiskt underhåll kan även utföras partiellt på speciellt utsatta ställen. Utför alltid test på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås.

Produkter: Saicos Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat)/Ecoline Magic Cleaner 8126Eco Spray (brukslösning), Ecoline Eax Care 8119Eco (brukslösning) /Ecoline Wax Care 8129Eco Spray (brukslösning).

- Lös smuts dammsugs eller tormoppas bort.
- Rengör ytan grundligt med Ecoline Magic Cleaner 8126Eco Spray (brukslösning) eller Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat). (Ska spädas med vatten: 1:10.) Applicera ut produkten med microfibermopp och låt verka 10 minuter. Bearbeta sedan golvet enligt följande: på mindre golvyta med: Röd skurnylon. Bearbetning på större golvyta: med singelskurmaskin/röd rondell i kombination med våt sugmaskin. Var noga med att arbeta på sådant sätt att inte ytan eller trägolvet tar skada.
- Fukttorka sedan golvet med flat-mikrofibermopp som endast är fuktad med rent kallt vatten. Viktigt att inga restprodukter eller smuts blir kvar på trägolvet. Upprepa fuktmopningen med rent kallt vatten 2–3 gånger. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä. Ska vara torrt inom 1 minut.
- Låt ytan torka minst 2 timmar innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
- När ytan är helt ren och torr appliceras Ecoline Wax Care 8119Eco (brukslösning)/8129Eco Spray (brukslösning). Produkterna är färdiga att användas. Skaka om förpackningarna före användning.
- Applicera mycket tunt med mikrofiberduk eller Saicos polerduk och arbeta in och avjämna sedan behandlad golvyta med singelskurmaskin 180 varv/minut/vit rondell. Arbeta i 10 minuters intervall med att applicera ut och arbeta in/avjämna. Se till att avlägsna eventuellt överskott med ny ren vit rondell eller vitskurnylon. Ytan kan tas i bruk efter 1 timme. Som slutfinish: Polera den torra ytan med Singelskurmaskin (380 varv) försedd med rödrondell.
- Sörj för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 18–20 °C och RF 30–60 %. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.



**BASECO**

## RENOVERING

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att periodisk underhåll inte längre räcker måste trägolvytan renoveras. Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling. Utför alltid test på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås.

- Lös smuts dammsugs eller torkmoppas bort.
- Rengör ytan grundligt med Ecoline Magic Cleaner 8126Eco Spray (brukslösning) eller Ecoline Magic Cleaner 8125Eco (koncentrat). (Ska spädas med kallt vatten: 1:10.) Applicera ut produkten med microfibermopp och låt verka 10 minuter. Bearbeta sedan golvytan med singelskurmaskin/röd rondell i kombination med våtsugmaskin.
- Fukttorka sedan golvet med mikrofibermopp som endast är fuktad med rent kallt vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Upprepa fukt-moppningen med rent kallt vatten 2–3 gånger. Använd aldrig mycket vatten på trägolv, ska vara torrt inom 1 minut.
- Låt ytan torka minst 4 timmar innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
- När ytan är helt torr appliceras Premium Hardwax-Oil 3305 matt.
- Premium Hardwax- Oil: Applicera mycket tunt med Saicos Dubbelspackel och arbeta in och avjämna hela ytan med singelskurmaskin/vitronde. Arbeta i 5 minuters intervaller med att applicera ut och avjämna. Vid behov kan Premium Hardwax-Oil 3305 matt appliceras ut med Saicos Oil/Wax roller.
- Förbrukningsmaterial och textilier som varit kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall då det kan finnas risk för självantändning.
- Låt torka minst 12 timmar innan ytan tas i bruk, sörg för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 18–20°C och RF 30–60 %. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.



## ÅTERFÖRSÄLJARE

**Återförsäljare som hanterar den professionella hantverkaren och som har Saicos ordinarie sortiment av ovan noterade produkter:**

[www.bygghemma.se](http://www.bygghemma.se) Bygg Hemma – mest till privata kunder, men även proffs.

[www.cleanhouse.se](http://www.cleanhouse.se) CleanHouse – hela landet genom distribution och sina butiker som finns i Linköping, Göteborg och i Stockholm: Kungens Kurva och Sundbyberg.

[www.englundgruppen.se](http://www.englundgruppen.se) Englundgruppen – hela landet genom distribution och sina butiker som finns i Malmö, Göteborg, Kalmar och Stockholm.

[www.forbo.se](http://www.forbo.se) Forbo Flooring – hela landet genom distribution och sina depåer. Genom Forbo kan i stort sätt hela bygg- och färgfackhandeln beställa Saicos produkter.

[www.procurator.se](http://www.procurator.se) Procurator – hela landet genom distribution och sina butiker som finns från norr till söder.

[www.suppliesdirect.se](http://www.suppliesdirect.se) Supplies Direct – hela landet genom distribution och sina butiker som finns i Malmö, Göteborg, Uppsala, och i Stockholm/Årsta, Länna och Bromma.

Procurator och Supplies Direct ingår i samma organisation. Procurator hanterar även en stor del av sin försäljning till proffskunder via sin hemsida.

**Följande återförsäljare är även de fullsortimentkunder och utgår från sin butik och hemsidor och distribuerar i hela landet:**

BEC Trägolvsprodukter <http://bectragolv.se/>

Beslaget [www.beslaget.se](http://www.beslaget.se)

Fröberg Lack och lim [www.froberglackochlim.se](http://www.froberglackochlim.se)

Linoleumkompaniet <https://linoleumkompaniet.se>

Stockholm KVM2 <https://www.kvm2.se>

Torkat Trägolv [www.ttgolv.com](http://www.ttgolv.com)

