



Grangolvet har en ljus kärna till skillnad från furugolv som har en rödaktig kärna. Kvistarna är hårda och vid nedtorkning spricker kvistarna och öppnar sig något. Vid hyvling och fräsning av spont, kan det därför bli små skador i och runt kvist. Bilderna nedan visar vanliga detaljer på ekonomi-sortering.


Gran Ekonomi




Kvistutslag




Kvistutslag, sprickor, kådlåpor



Hyvelskador runt kvist



Sprickor i träet



Barkdragande kvistar

Friska och mörka kvistar med mer markerande barkdragande kvistar. Kvistutslag, sprickor och andra naturliga ingredienser förekommer i varierande antal och storlek. Bilden visar 25 x 135 mm, obehandlat.

